

PC 35M (V-L) 42,5N (CEM II/B-M(V-L)42,5N)



Портланд-комполитни цемент PC 35M (V-L) 42,5N (CEM II/B-M(V-L)42,5N)

према Правилнику о квалитету
цемента (Сл. Гласник РС
бр.34/2013. и 44/2014.) и EN
197-1:2011.

Портланд-комполитни цемент са мешаним додатком летећег пепела и кречњака. Препоручује се за случајеве са дужиим траспортом бетона као и за бетонирање при повишеним температурама.

састав:

портланд-цементни клинкер 65-79%,
летећи пепео и кречњак 21-35%,
гипс и минерална пунила 0-5%.

особине цемента:

- добро одржавање конзистенције,
- обезбеђује правилну и глатку површину бетона,
- умерен развој топлоте хидратације.

препоручује се за:

- бетонирање на повишеним температурама,
- пумпане бетоне,
- транспортне бетоне,
- водонепропусне бетоне,
- изградњу пословних, стамбених и индустријских објеката,
- подземне радове код извођења темеља објеката,
- остале врсте бетона са умереним захтевима на изложеност агресивним срединама.

сертификат о праћењу квалитета:

Квалитет се прати у складу са Правилником о квалитету цемента (Сл. Гласник РС бр 34/2013 и 44/2014).

напомена:

Не препоручује се за примене код којих се захтева отпорност на дејство соли за одмрзавање.

испурука цемента и начин складиштења:

- Цемент се испоручује цистернама у расутом стању.
- Најдуже препоручено складиштење 60 дана од дана производње.
- Цемент складиштити искључиво у одговарајућим силосима, предвиђеним за складиштење цемента.

савети за безбедну употребу:

- Упозорење: Изазива иритацију коже. Може да изазове алергијске реакције на кожи. Доводи до тешког оштећења ока. Може да изазове иритацију респираторних органа.
- Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштиту за очи/заштиту за лице.
- Држати ван домашаја деце.
- Ако доспе у очи: пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Одмах позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару.
- Ако доспе на кожу: испрати са доста воде. Ако дође до иритације коже, потражити медицински савет/мишљење.
- Ако се удахне: Изнети особу на свеж ваздух и ставити особу у положај који олакшава дисање. Позвати центар за контролу тровања или лекара ако се осећате лоше.
- Одлагање садржаја/амбалаже у складу са националним прописима.



техничке карактеристике цемента:

	јед	SRPS EN 197-1:2010	Просечне вредности
Стандардна конзистенција	%	Није дефинисано	30-33
Почетак везивања	min	≥60	160-220
Чврстоћа на притисак после 2 дана	MPa	≥10	22-26
Чврстоћа на притисак после 28 дана	MPa	≥42.5 ≤62.5	53-57

Наведене информације су дате на основу постојећих знања и искустава у погледу особина производа и препоручене примене. Вредности и својства дата у табелама су типичне и приближне. Информације наведене у техничком листу не представљају гаранцију произвођача по питању препоручене примене производа. Произвођач задржава право измена без најаве.