

БЕОЉИНСКИ Standard Plus



Беољински Standard Plus

Портланд-композитни цемент
PC 35M (S-V-L) 42,5N (CEM
II/B-M(S-V-L) 42,5N) према
Правилнику о квалитету цемента
(Сл. Гласник РС бр.34/2013. и
44/2014.) и EN 197-1:2011.

Портланд-композитни цемент са мешаним додатком гранулисане згуре високих пећи, летећег пепела и кречњака.

састав:

- портланд-цементни клинкер 65-79%
- мешани додаток гранулисане згуре, летећег пепела и кречњака 21-35%
- гипс и минерална пунила 0-5%

особине цемента:

- Бржи прираштај чврстоћа
- Високе крајње чврстоће
- Обезбеђује већу отпорност бетона на дејство мрза
- Добро одржавање конзистенције
- Обезбеђује правилну и глатку површину бетона

примена:

- справљање бетона за израду темеља и носивих и неносивих бетонских конструкција (зидови, плоче, стубови и греде)
- справљање малтера за зидање и малтерисање
- израду стаза и платоа

сертификат о праћењу квалитета:

Квалитет се прати у складу са Правилником о квалитету цемента (Сл. Гласник РС бр 34/2013. и 44/2014).

испорука производа и начин складиштења:

- Цемент се испоручује у врећама од 50kg и 25 kg, сложеним на палетама и са заштитном фолијом
- Најдуже препоручено складиштење је 90 дана од дана паковања
- Складиштити у сувој просторији, заштићено од влаге. Уколико се цемент чува на отвореном, вреће држати положене на суву палету и прописно покривене како би се спречили атмосферски утицаји

савети за безбедну употребу:

- Упозорење: Изазива иритацију коже. Може да изазове алергијске реакције на кожи. Доводи до тешког оштећења ока. Може да изазове иритацију респираторних органа.
- Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштиту за очи/заштиту за лице.
- Држати ван домашаја деце.
- Ако доспе у очи: пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Одмах позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару.
- Ако доспе на кожу: испрати са доста воде. Ако дође до иритације коже, потражити медицински савет/мишљење.
- Ако се удахне: Изнети особу на свеж ваздух и ставити особу у положај који олакшава дисање. Позвати центар за контролу тровања или лекара ако се осећате лоше.
- Одлагање садржаја/амбалаже у складу са националним прописима.



техничке карактеристике цемента:

	јед	Услови правилника	Просечне вредности
Стандардна конзистенција	%	Није дефинисано	30-32
Почетак везивања	min	≥60	190-240
Чврстоћа на притисак после 2 дана	MPa	≥10	18-21
Чврстоћа на притисак после 28 дана	MPa	≥42.5 ≤62.5	51-55

Наведене информације су дате на основу постојећих знања и искустава у погледу особина производа и препоручене примене. Вредности и својства дата у табелама су типичне и приближне. Информације наведене у техничком листу не представљају гаранцију произвођача по питању препоручене примене производа. Произвођач задржава право измена без најаве.